



## HOJA DE INFORMACION TECNICA

### W 80 GRASA GRAFITADA

#### PRODUCTO

Grasa de litio de grado 2, formulada con aceites viscosos altamente refinados y aditivos antidesgaste y anticorrosivos que le confieren adherencia al metal y extrema presión. Con alto contenido de grafito. Lubrica y protege piezas en general.

#### PROPIEDADES GENERALES

<b>Aspecto:</b>	sólido
<b>Color:</b>	Negro
<b>Densidad (+20 °C):</b>	0,9 (± 2%) g/cm <sup>3</sup>
<b>Temperatura de aplicación:</b>	+5 a +35 °C
<b>Punto de goteo (ASTM D-2265):</b>	180 – 200 °C
<b>Ensayo EP4 bolas (ASTM D-2566)</b>	235 – 245 kgms
<b>Resistencia a la temperatura (°C):</b>	-20 a + 150
<b>Solubilidad:</b>	Insoluble en agua. Soluble en solventes orgánicos.

#### APLICACION

Grasa grafitada. Forma una película homogénea que protege del oxido y de la corrosión y reduce la fricción, aun en condiciones exigentes.

Indicada para mecanismos que sufran desgaste, estén en frecuente contacto con agua o la intemperie. Lubrica piezas, partes y mecanismos aun en movimiento, elimina chirridos, protege contra la humedad. Por su consistencia no escurre.

Recomendada para robinetes de gas y válvulas de agua, bombas de agua, motores expuestos a la intemperie, etc.

#### MODO DE USO

Limpie las partes a lubricar, de esta manera se logra un mejor rendimiento. Aplique en el área y deje actuar.

**W 80 Grasa grafitada (Hoja Técnica 2/2)**

**PRESENTACIONES**

Potes por 100 g y 250 g.

**PRECAUCIONES**

**a) De almacenamiento:**

**Vida útil:** 24 meses

**b) De uso:**

Antes de la aplicación sobre materias plásticas y superficies pintadas, verificar que el producto no las ataque químicamente.

**c) Toxicidad:**

Consultar la Hoja de Seguridad correspondiente

Los datos contenidos en esta hoja poseen carácter informativo, Están producidos de acuerdo a los mejores conocimientos y experiencias hechas hasta ahora. No podemos asumir ninguna responsabilidad por resultados obtenidos por terceros, cuyos procedimientos y métodos no hayan sido sometidos a nuestro control.

Fecha de redacción: Mayo 2016.

Revisión: 00

**ANAEROBICOS S.R.L.** - Calle 117 N° 6274 - (B1655CTB) Villa Loma Hermosa - San Martín - Pcia. de Buenos Aires - Argentina  
Teléfono: (54-11) 4848-5555 Fax: (54-11) 4848-5561.

[www.anaerobicos.com.ar](http://www.anaerobicos.com.ar)

e-mail: [asist\\_tec@anaerobicos.com.ar](mailto:asist_tec@anaerobicos.com.ar)